

DESCRIPCIÓN

Superboard Juntas Invisibles es una placa plana de fibrocemento fabricada de acuerdo a la **NTP ISO 8336-2017** (Planchas Planas de Fibrocemento. Requisitos del producto y métodos de ensayo), mediante un proceso de autoclave (alta presión, temperatura y humedad). Sus bordes rebajados, permiten obtener juntas invisibles con un acabado superior.

La placa **Superboard Juntas Invisibles** es una placa constructiva de borde rebajado, que no recibe procesos adicionales para rectificar sus dimensiones y escuadría.

Placa resistente a la humedad y el impacto para la elaboración de paredes exteriores con mayor rapidez constructiva, poco peso y limpieza en la obra.

APLICACIONES

La placa de fibrocemento **Superboard Juntas Invisibles** es utilizada en la ejecución de todo tipo de construcciones (nuevas o de remodelación) para la aplicación en paredes exteriores. Sus bordes rebajados, permiten obtener juntas invisibles con un acabado superior.



Muros y paredes exteriores

Nota: Dependiendo de las necesidades técnicas del proyecto, el desempeño del tabique a instalar podría variar. Para un correcto desempeño del mismo, se deberá considerar los requerimientos particulares del proyecto tales como la resistencia al impacto, resistencia al fuego, aislación acústica, transmitancia térmica, altura, cargas aplicadas al tabique, etc. Requerimientos que podrían demandar placas Superboard de mayores espesores de acuerdo a lo detallado en nuestras Guías y Manuales de Instalación. Fábrica Peruana Eternit S.A. no se hará responsable por la idoneidad del producto en caso no se apliquen las indicaciones detalladas en dichos documentos y en la presente Ficha Técnica.

DATOS TÉCNICOS

| CARACTERÍSTICAS | UNIDADES | SUPER BOARD PRO 8 mm | SUPER BOARD PRO 10 mm | SUPER BOARD PRO 12 mm |
|-----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Largo | m | 2.44 | 2.44 | 2.44 |
| Ancho | m | 1.22 | 1.22 | 1.22 |
| Espesor | mm | 8 | 10 | 12 |
| Borde | - | Recto | Recto | Recto |
| Peso específico | (kg/m ²) | 11.90 | 14.10 | 17.17 |
| Peso | (kg/placa) | 35.42 | 41.96 | 51.12 |
| M.O.R | MPa | ≥10 | ≥10 | ≥10 |



Placas de Fibrocemento Gyplac

JUNTAS INVISIBLES 8-10-12 MM



etex inspiring ways of living

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS:

- Inmune a hongos y termitas
- Resistente a la humedad e intemperie
- Resistente al impacto
- Permite juntas invisibles
- Excelente adherencia a cualquier tipo de pintura y/o barniz

RECOMENDACIONES

A. ALMACENAMIENTO:

- Bajo techo en espacios secos y ventilados.
- Sobre una superficie limpia y plana en posición horizontal, separados unos de otros mediante listones de madera y superponiendo máximo 4 paquetes.
- Evite colocarlas de manera vertical o inclinadas.

B. MEDIDAS DE SEGURIDAD:

- Evite la formación de polvo y el contacto de éste con los ojos o la piel, utilizando elementos de protección personal o un equipo de corte con aspiración.
- En caso de requerir pulir, cortar, lijar, despuntar, pulverizar, ranurar, taladrar o durante la limpieza, el desecho o el traslado de estos productos utilice elementos de protección personal para los ojos, piel y vías respiratorias.
- De ser necesario, puede utilizar herramientas o equipos manuales para transformar estos productos.
- Asegure una ventilación adecuada en el puesto de trabajo.
- Recoja el polvo con aspiradora o barra en húmedo las áreas de trabajo.
- Utilice guantes para proteger las manos contra la abrasividad y aspereza de estos productos.
- Las placas planas deben manipularse mínimo entre dos personas y se debe tener en cuenta el peso para incorporar más personas a la manipulación en caso de ser necesario y sin que se sobrepasen los pesos máximos permitidos para la manipulación de cargas manuales según la legislación de cada país.



JUNTAS INVISIBLES 8-10-12 MM

